

SPECIAL SILENT 1,5 mm AquaStop

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SOUS-COUCHE FLOTTANTE

DOMAINE D'UTILISATION

Parquet multicouches (selon la norme EN 13489, pour pose flottante)	n.a.
Revêtements de sol stratifiés (selon la norme EN 13329, 15468, 14978)	oui
Revêtements de sol MMFA classe 1 (selon la norme EN 16511)	n.a.
Revêtements de sol MMFA classe 2/3 (selon la norme EN 16511)	oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Numéro d'article	3034902
Produit	noma®floor SILENT 1,5mm AquaStop
Matériau, couleur	PU + alu, gris
Format de livraison	Rouleau
Emballage	10 m ²
Exigences légales nationales	DE: AbZ, FR: A+

DONNEES MATERIAU

Paramètre	Spécification	Tolérance	Méthode d'essai
Epaisseur [mm]	1,5	± 15%	CEN/TS 16354
Longueur [m]	10	+5% / -0%	CEN/TS 16354
Largeur [m]	1	+2,5% / -1%	CEN/TS 16354
Réaction au feu (RTF)	E _{fl}	n. a.	CEN/TS 16354
Temp. de déformation à chaud [°C]	≤ 80	n. a.	S WN
Coefficient de frottement	n. a.	n. a.	ISO 8295
Absorption d'eau [%]	≤ 50	n. a.	EN 12087

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE SELON LA NORME CEN/TS 16354/FT EPLF/MMFA

Description	Paramètre	Valeur	Unité
Résistance thermique	R	~ 0,01	m ² K/W
Capacité de compensation ponctuelle	PC	≥ 0,65	mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	SD	≥ 755	m
Contrainte dynamique	DL ₂₅ DL ₇₅	≥ 2.500.000 n.a.	Cycles
Contrainte de compression	CS	≥ 280	kPa
Contrainte de compression permanente	CC	≥ 82	kPa
Contrainte due aux chocs	RLB	≥ 650	mm
Protection contre le bruit de choc	IS IS _{Lam} IS _{HDF} IS _{LVT}	≤ 16 n.a. n.a. n.a.	dB
Emission des bruits de résonance	RWS	22	%

Indication : toutes les valeurs ci-dessus ont été déterminées dans des conditions de laboratoire au moyen d'équipements de laboratoire définis et peuvent diverger des valeurs réellement constatées une fois en place ou sous l'influence d'autres composants de sol modulaires. Des tolérances sont possibles pour toutes les caractéristiques de performance fournies en raison d'imprécisions liées aux méthodes.

Les présentes indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de fournir des renseignements concernant nos produits et leurs possibilités d'utilisation. Elles ne sauraient donc constituer une garantie de propriétés spécifiques des produits ou de leur aptitude à une utilisation concrète. Sous réserve de modifications, ces indications sont fournies sans engagement de notre part. Les droits de propriété commerciale applicables doivent être pris en considération.

SPECIAL SILENT 1,5 mm AquaStop

INDICATIONS

RECOMMANDATIONS DES ASSOCIATIONS DE FABRICANTS DE REVÊTEMENTS DE SOL CONCERNANT LES EXIGENCES IMPOSÉES AUX SOUS-COUCHES POUR POSE

Description	EPLF		MMFA groupe de sous-couche 1		MMFA groupe de sous-couche 2	
	minimal	augmenté	minimal	augmenté	minimal	augmenté
R _λ - Résistance thermique [m ² K/W]	≥ 0,075		≥ 0,075		≥ 0,075	
PC - Capacité de compensation ponctuelle [mm]	≥ 0,5		≥ 0,5		≥ 0,5	
SD - Perméabilité à la vapeur d'eau [m]	≥ 75		≥ 75		≥ 75	
DL ₂₅ - Contrainte dynamique [cycles]	≥ 10.000	≥ 100.000	≥ 10.000	≥ 100.000	n. a.	
DL ₇₅ - Contrainte dynamique [cycles]	n. a.		n. a.		≥ 10.000	≥ 100.000
CS - Contrainte de compression [kPa]	≥ 10	≥ 60	≥ 10	≥ 60	≥ 200	≥ 400
CC - Contrainte de compression durable [kPa]	≥ 2	≥ 20	≥ 2	≥ 20	≥ 10	≥ 35
RLB - Contrainte due aux chocs [mm]	≥ 500	≥ 1200	n. a.		n. a.	
IS _{lam} - Protection contre le bruit de choc [dB]	≥ 14	≥ 18	n. a.		n. a.	
IS _{HDF} - Protection contre le bruit de choc [dB]	n. a.		≥ 14	≥ 18	n. a.	
IS _{LVT} - Protection contre le bruit de choc [dB]	n. a.		n. a.		≥ 10	≥ 18
RWS - Emission des bruits de résonance	n. a.		n. a.		n. a.	

EXPLICATION

R Résistance thermique (Thermal Resistance)

• Planchers non chauffés: Plus la valeur R de la sous-couche ou la R_{λ,B} du système de plancher est élevée, plus la hausse de température et le confort pour les pieds sont importants.

• Planchers chauffés ou climatisés: On obtient la valeur R_{λ,B} en additionnant les valeurs R_λ des différents composants posés (stratifié + sous-couche + film de protection anti-humidité par exemple) – voir à ce sujet les renseignements fournis par les fabricants.

Plus la valeur R_{λ,B} du système de plancher ou la valeur R de la sous-couche est faible, plus le système de plancher convient à une utilisation sur sous-planchers chauffés/climatisés.

SD Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur Sd)

Plus la valeur SD est élevée, plus le sol stratifié est protégé contre les détériorations provoquées par la montée de l'humidité (sur sols minéraux tels que chape, béton etc.)

Indication : il faut s'assurer que l'humidité du sol soit maintenue à l'équilibre et que la valeur CM se trouve sous les 2,0% (pour une chape en ciment) ou sous les 0,5% (pour une chape anhydrite ou chape liquide anhydrite).

PC Capacité de compensation ponctuelle (Punctual Conformability)

Plus la valeur PC est élevée, plus la sous-couche est à même de compenser les aspérités ponctuelles (grains dans la chape, le béton etc.)

DL Contrainte dynamique (Dynamic Load)

Plus la valeur DL est élevée, plus la sous-couche supporte longtemps les contraintes dynamiques (pas, déplacement de chaises etc.)

CS Contrainte de compression (Compressive Strength)

Plus la valeur CS est élevée, plus la sous-couche est à même de protéger le système de raccordement et prévenir l'apparition de fentes et la rupture.

CC Contrainte de compression permanente (Compressive Creep)

Plus la valeur CC est élevée, plus les meubles que le sol stratifié est capable de supporter durablement peuvent être lourds.

RLB* Contrainte due aux chocs (Resistance to Large Ball)

Plus cette valeur est élevée, plus la sous-couche est à même d'atténuer les détériorations causées à la surface du sol stratifié par la chute d'objets

IS* Protection contre le bruit de choc (Impact Sound)

Plus la valeur IS est élevée, mieux la sous-couche peut réduire la transmission des bruits de pas.

RWS* Emission des bruits de résonance (Radiated Walking Sound)

Méthode de contrôle: en cours de développement

* Contrôle du système (sous-couche + couche supérieure). Les résultats peuvent varier pour d'autres combinaisons en fonction de la couche supérieure.

POUR PLUS DE RECOMMANDATIONS, INDICATIONS, MÉTHODES DE TEST ETC., VOIR ÉGALEMENT:

• « Fiche technique – Matériaux de sous-couches à poser sous des éléments de sol stratifié – Normes d'essai et valeurs caractéristiques » (pour se la procurer : <http://www.eplf.com>)

• « TM 1 - Matériaux de sous-couches à poser sous des revêtements de sol multicouches modulaires (MMF) – Normes d'essai et indices de performance » (pour se la procurer : <http://www.mmfa.eu>)



NMC S.A.

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten T: +32 87 85 85 00 M: info@nmc.eu
MwSt./TVA/BTW/VAT: BE- 0402 469 826 · RJP/RPM/RPR Eupen